

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ингибитор Икар 1М2 по ТУ - 113-07-06-90
с изменениями № 1,2,3

Наименование показателя	Норматив	Методы испытаний
1. Внешний вид	Жидкость зеленоватого цвета с люминесценцией (допускается наличие мути взвешенных частиц)	
2. Водородный показатель рН, ед. рН, в пределах	7,5-9,0	
3. Вспениваемость: объём пены, см ³ не более устойчивость пены, с, не более	50,0 10	
4. Коррозионное воздействие на металлы г/м ² в сутки, не более:		
- медь	0,30	
- латунь	0,24	
- сталь	0,24	
- чугун	0,36	
5. Щёлочность, см ³ , не менее	10	